

Technisches Merkblatt

Visola Excellence Innenwandfarbe

Artikel-Nr. 170212.20

Produktbeschreibung

Eine zeitgemässe, leicht handhabbare Dispersionswandfarbe mit hervorragend hohem Weissgrad, starkem Deckvermögen und ökonomischer Verwendung. Matter Anstrich, anhaltend, ästhetisch, hohe Dunst- und Luftdurchlässigkeit.

Technische Daten

Zusammensetzung:	Wasser, Calciumcarbonat, Bindemittel, Titandioxid, Kaolin, Zusätze.
Aussehen:	gebrochenes weiss, viskose, leicht aufrührbare Suspension.
Dichte (20 °C):	1,47 Kg/L
Festkörpergehalt:	ca. 60%.
pH-Wert:	8,0-8,9.
Ergiebigkeit:	ca. 5-6m ² / Liter (je nach Untergrund & Verarbeitung abweichbar)
Trocknungszeit bei 20 °C:	ca. 2 Stunden
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckkraftklasse:	Klasse 1
Glanzgrad:	matt
Gebinde:	20Kg, 10Kg & 5Kg
Farbtöne:	Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0-500 N

Anwendungsgebiet

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder k Reidende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern. Neuputze müssen ausreichend erhärtet sein.

Grundierung

Bei geeigneten Untergründen nicht notwendig. Leicht sandende Untergründe sowie Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten. Mit Tiefgrund wässrig verfestigen.

Auftragen

Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Die Wartezeit bis zum zweiten Anstrich beträgt 2-4 Stunden. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit verlängern. Erster Anstrich kann mit max. 15% sauberem Wasser verdünnt werden. Zweiter Anstrich mit max. 5-10% sauberem Wasser verdünnen.



Bedingungen

Nicht unter +5° verarbeiten. Frischer Anstrich vor Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie SIA-Norm 118/257 und 257 „Maler—Holzbeiz- und Tapezierarbeiten“.

Reinigung

Geräte, Werkzeuge und Hände sofort nach Arbeitsende mit Wasser reinigen.

Lagerung

Lagerbedingungen: Frostgefahr! Im Originalgebinde auf einer Temperatur von +5 °C – +25 °C zu lagern. Mindesthaltbarkeit bis: in original, ungeöffneter Verpackung 24 Monate ab Herstellung.

Sicherheitsdaten

RID/ADR keine Gefahrenklasse

VVS-Code 1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase

Entsorgung Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen

Schutzmassnahmen

Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Die Produktionsbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Für ihre Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Sie stellen lediglich allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Auf Grund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatzlieferung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Merkblätter.
Visola Solutions GmbH, Juni 2018